




Características generales:
 Largo Normal : 6 mts.
 Otros Largos : Apedido

PERFILES RECTANGURES / NORMA ASTM A 500

DIMENSIONES			PESO	PROPIEDADES						
A	B	e		AREA	EJES X-X			EJES Y-Y		
mm	mm	mm	mm	A	I	W	i	I	W	i
				cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm
15	10	1	0,34	0,43	0,12	0,16	0,53	0,06	0,13	0,38
20	10	1	0,42	0,53	0,25	0,25	0,69	0,08	0,17	0,39
		1,5	0,59	0,75	0,32	0,32	0,66	0,10	0,21	0,37
		1	0,50	0,63	0,34	0,34	0,73	0,22	0,29	0,59
25	10	1	0,50	0,63	0,45	0,36	0,84	0,10	0,21	0,40
		1	0,58	0,73	0,59	0,48	0,90	0,27	0,36	0,60
		1,5	0,83	1,05	0,80	0,64	0,87	0,35	0,47	0,58
		2	1,05	1,34	0,95	0,76	0,84	0,41	0,55	0,56
30	10	1	0,58	0,73	0,73	0,49	1,00	0,12	0,25	0,41
		1,5	0,83	1,05	0,97	0,65	0,96	0,16	0,32	0,39
	20	1	0,73	0,93	1,15	0,77	1,11	0,61	0,61	0,81
		1,5	1,06	1,35	1,58	1,05	1,08	0,84	0,84	0,79
		2	1,36	1,74	1,93	1,28	1,05	1,01	1,01	0,76
35	15	1	0,73	0,93	1,39	0,79	1,22	0,36	0,49	0,63
		1,5	1,06	1,35	1,91	1,09	1,19	0,49	0,65	0,60
40	20	1	0,89	1,13	2,33	1,17	1,43	0,79	0,79	0,84
		1,5	1,30	1,65	3,26	1,63	1,40	1,09	1,09	0,81
		2	1,68	2,14	4,04	2,02	1,37	1,33	1,33	0,79
	30	1	1,05	1,33	3,09	1,55	1,52	1,99	1,33	1,22
		1,5	1,53	1,95	4,37	2,19	1,50	2,80	1,87	1,20
		2	1,99	2,54	5,48	2,74	1,47	3,50	2,33	1,17
50	20	1	1,05	1,33	4,08	1,63	1,75	0,97	0,97	0,85
		1,5	1,53	1,95	5,76	2,31	1,72	1,35	1,35	0,83
		2	1,99	2,54	7,22	2,89	1,69	1,66	1,66	0,81
	30	1	1,20	1,53	5,28	2,11	1,86	2,41	1,61	1,25
		1,5	1,77	2,25	7,53	3,01	1,83	3,41	2,27	1,23
		2	2,31	2,94	9,52	3,81	1,80	4,28	2,85	1,21
60	40	1,5	2,24	2,85	14,4	4,79	2,25	7,71	3,85	1,64
		2	2,93	3,74	18,4	6,13	2,22	9,81	4,91	1,62
		3	4,25	5,41	25,3	8,44	2,16	13,4	6,69	1,57
	30	2	2,93	3,74	22,2	6,34	2,44	5,85	3,90	1,25
		3	4,25	5,41	30,5	8,71	2,37	7,84	5,23	1,20
80	40	2	3,56	4,54	37,3	9,33	2,87	12,7	6,35	1,67
		3	5,19	6,61	52,2	13,0	2,81	17,5	8,75	1,63
		4	6,71	8,55	64,6	16,1	2,75	21,3	10,7	1,58
100	50	2	4,50	5,74	74,9	15,0	3,61	25,6	10,3	2,11
		3	6,60	8,41	106	21,3	3,56	36,0	14,4	2,07
		4	8,59	10,9	134	26,8	3,50	44,8	17,9	2,02
		5	10,5	13,4	158	31,5	3,44	52,1	20,8	1,97
150	50	2	6,07	7,74	207	27,7	5,18	37,2	14,9	2,19
		3	8,96	11,4	298	39,8	5,11	52,5	21,0	2,15
		4	11,7	14,9	381	50,8	5,05	65,9	26,4	2,10
		5	14,4	18,4	456	60,7	4,98	77,4	31,0	2,05

